



DOUGLASIE

| | |
|---|-----------------------|
| Botanische Bezeichnung | Pseudotsuga menziesii |
| Kurzzeichen nach DIN EN 13556 | PSMN |
| Herkunftsregion | Mitteleuropa |
| Herkunftsländer (vorrangig) | Deutschland |
| Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 | III – IV |
| Ca. Gewicht pro m³ bei Auslieferung | 500 kg |
| Härte | mittel |
| Verzug | mäßig |
| Wechseldrehwuchs | selten |
| Quell- und Schwindverhalten | mäßig |
| Rissigkeit | ausgeprägt |
| Astvorkommen | ausgeprägt |
| Auswaschungen | selten |
| Harzaustritt | ausgeprägt |
| Reaktion mit Eisenoxid | möglich |



| | |
|-----------------------------------|--|
| Oberflächen | glatt, geriffelt, genutet, französisch, geschroppt und gebürstet |
| Empfehlung für Anstrich | empfohlen |
| Vorhandenes Hirnholzwachs | nicht vorhanden |
| Empfohlene Befestigung | Edelstahlschrauben, Terrassenclipper |
| Unterkonstruktionsabstände | 27 mm : 50 cm |
| Montageanleitung | Hinweise zur Terrassenmontage (Holz) |

Als zusätzlicher Schutz für unsere hochwertigen Holzprodukte ist ein Pflegeanstrich immer von Vorteil. Er reduziert die natürliche Vergrauung und Rissbildung und steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Holz ist ein natürlich gewachsenes Produkt. Bei einigen Holzarten kann es zu Auswaschungen kommen, die beim Kontakt mit anderen Baumaterialien (Holz, Mauerwerk, Putz etc.) zu Verfärbungen führen können.

Besonders bei Terrassenhölzern ist eine sorgfältige Auswahl und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wichtig. Lassen Sie sich vor der Montage von uns beraten! Für die Planung und Ausführung gelten neben allgemein bekannten handwerklichen Regeln, die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02, die Anwendungsempfehlungen des GD Holz sowie unsere Montageanleitungen. Beachten Sie ebenfalls die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.